
BLACHOTRAPEZ®

Trapézy
T-20 plus



Karta
výrobku

načtete si QR kód a prohlédněte si 3D model

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Všeobecné informace

Trapézová krytina je výjimečná díky své jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovat efektivní konstrukce nejen na střechách, ale i jako opláštení stěn.

Výhody a vlastnosti


Široký výběr síly materiálu, možnost výroby na míru a velký výběr barev spolu poskytují nekonečné využití pro trapézovou krytinu. Další velkou výhodou je její pevnost a nosnost stanovená výškou profile. Na menší a střední stavby jsou nejvýhodnější profily: T8, T14+, T18, T18+, T20+, T35+, T50, T55. Na větší výrobní a průmyslové haly se hodí vyšší profili: T50, T55.


Technické údaje


Celková šířka:	**~1120 mm**	Délka vlny:	**133,75 mm**
Skutečná šířka pokrytí:	**1070 mm**	Vrch vlny:	**32 mm**
Tloušťka hotového výrobku (OCEL):	**0,5-0,75 mm**	Spodek vlny:	**67mm**
Tloušťka hotového výrobku (HLINÍK):	**0,6 mm**	Max.doporučená délka:	**max 12 mb ***
Výška profilu:	**19 mm**		

* Blachotrapez nezodpovida za mechanická poškození během dopravy plechů delších než doporučovaný v Technických Podrobnostech Profilu. Objednavka delších plechů než doporučovaný zvětšuje riziko vystoupení poškození během dopravy, obrabění a montáže. Plechy delší než doporučovaný mohou být deformovány. Je to spojeno s technologii výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot.

T-20 plus Střecha - Rozměry a překlad, Příční řez







34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Použití

Samonosné trapézové plechy T20 plus, dodávají se v podobě hotových prvků, určených pro vytváření obkladů střešních plášťů s minimálním sklonem 9°. Při použití materiálu Colorcoat HPS200Ultra® je minimální sklon střechy 6°. Tyto krytiny jsou využívaný jako dokončovací prvky a také zabezpečují stavbu. Montáž a použití trapézového plechu musí být v souladu s: technickou projektovou dokumentací, montážním návodem a doporučením výrobce, platnými normami a technicko-stavebními předpisy.

Na spojích pásů krytiny a u okapu výřezem odstraňte antikondenzační bariéru, aby voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.

Při profilování trapézových plechů (zejména s vlizelínem) může z technických a technologických důvodů dojít k příčnému ohybu plechů ve tvaru písmene U. V tomto případě je při montáži na podélné překrytí nutno použít další šrouby o délce 19 mm (plech s plechem). Toto prohnutí je přirozený jev a není závislé na výrobci.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.

Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i dlouhou záruční dobou, v závislosti na použitém materiálu (viz. samostatný záruční list umístěný na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testu

Každý z našich vyrobků má na základě platných Norem a rozhodnutí týkajicích se stavebních výrobků vydané Vyhlášené o parametrech.

Jsme i držitelé Hygienického certifikátu, č. . B-BK-60211-1315/19, který v roce 2020 vydal Państwowy Zakład Hygieny PZH (Státní ústav hygieny PZH). Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroly kvality- postup vydání je uveden na našich stránkach.

Navíc, všechny naše trapézové profily absolvovali testy na koncentrované zatížení, které byly vykonány v akreditiavané laboratoři v Košicích. Těmto testům byli podrobené všechny trapézové profily ve všech dostupných sílach plechu materiálu, ve střešní a fasádní verzi.

Kromě toho jsme v roce 2017 aktualizovali výsledky tabulek nosnosti všech naších trapézových profilů, od T8 až do T55 (tabulky nosnosti a popis jsou umístěné v další části teto Karty výrobku.).

Doplnkové informáce

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na www.blachotrapez.eu a u naších obchodních zástupců,nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu.

Jsme držitelé různých ocenění a certifikátů na vstupní materiál i na hotové výrobky,o kterých se rovnako dočtete na naší stránce.

Tabulky únosnosti

Předpoklady a komentář k tabulkám únosnosti plechů

Tabulky únosnosti byly vypracovány pro trapézové plechy vyrobené společností BLACHOTRAPEZ, provozované jako nosníky s jedním polem a spojité nosníky se dvěma a třemi poli. Byly zohledněny varianty uložení v podporách: ZEĎ (pozitivní poloha) nebo STŘECHA (negativní poloha).

Výsledky byly dosaženy na základě statické pevnostní analýzy plechů provozovaných jako tenkostěnné prvky dle algoritmu dr. hab. inž. R. J. Garncarka, bývalého profesora Bělostocké polytechniky, v souladu s PN-EN 1993-1-3: srpen 2008, ve znění pozdějších předpisů. Navíc byly zohledněny normy PN-EN 1993-1-1 a 1993-1-5.

Pro výpočty byly využity programy vytvořené společností KOTEX [www.kotex.waw.pl].
Při výpočtech bylo přijato dle PN-EN 1993-1-3:

- pružný materiál s mezí kluzu f_{yb} dle tabulky 3.1b.
- součinitel bezpečnosti materiálu $\gamma_m = 1,0$

V tabulkách jsou uvedena výpočetní zatížení pro 1. mezní stav (SGN), vyjadřující přípustnou únosnost a zatížení charakteristická pro 2. mezní stav (SGU), odpovídající přípustným průhybům.
Přípustná zatížení ve stavu SGU byla ustanovena pro průhyby **L**/150, **L**/200 i **L**/300.
Dle normy byla ustanovena šířka uložení v krajní podpoře 10 mm.
Byla ustanovena šířka uložení ve vnitřních podporách min. 60 mm.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

V tabulkách byly použity následující jednotky:

- Tloušťka plechu	mm
- Pole průřezu (brutto)	cm^2/m
- Momenty setrvačnosti (efektivní, min/max)	cm^4/m
- Rozpětí	m
- Zatížení	kN/m^2

V Taulce 1 jsou uvedeny rozsahy základních parametrů pro analyzované plechy. V tabulce 1 byla použita označení D - Střecha, E – Fasáda.

Tabulka 1

Profil	Uspořádání	Tloušťka [mm]					L min	L max
		0.50	0.70	0.75	0.88	1.00	[m]	[m]
T-8	E	x					0.50	3.00
T-14+	D	x					0.50	3.00
T-18	D,E	x	x	x			0.50	3.00
T-18+	D,E	x	x	x			0.50	3.00
T-20+	D	x	x	x			0.50	4.00
T-35	D,E	x	x	x			1.00	5.00
T-35+	D,E	x	x	x			1.00	5.00
T-50	D,E	x	x	x	x	x	1.50	6.00
T-55	D,E	x	x	x	x	x	1.50	6.00

Všechny tabulky byly vypracovány pro ocel S250, S280 a S320. Rozpětí pole v tabulkách se mění intervalem 0.25 m.

Obecné pokyny
Uvedená výpočetní zatížení je nutné porovnat s hodnotami z tabulek – řádek č. 1, pro rozpětí minimálně rovné rozpětí přijatému v návrhu konstrukce.

Pro rozpětí pole L lze využít lineární interpolaci.
Tyto tabulky lze využívat při splnění následujících podmínek:

- zatížení působící na přijaté statické systémy je nepřetržité a rovnoměrné
- délky polí u konstrukcí s vícepolovými nosníky se od sebe neliší více než 5%, přičemž pro ustanovení SGN a SGU platí největší délka pole.
- způsob upevňování trapézových plechů je v souladu s návodem výrobce.

V ostatních individuálních případech se dle povahy problému doporučuje konzultace se zástupcem výrobce nebo autory tabulek.

T-20 PLUS STŘECHA

S 250 GD				Nosník															
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]														
[mm]	$[cm^2/m]$	$[kg/m^2]$	$[cm^4/m]$		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,19 3,62	SGN	17,23	7,67	4,32	2,76	1,92	1,41	1,08	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35	0,31	0,27
				SGU L/150	17,23	7,67	3,36	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07	0,06
				SGU L/200	17,23	5,97	2,60	1,36	0,80	0,51	0,34	0,24	0,18	0,13	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04
				SGU L/300	13,37	4,15	1,80	0,93	0,55	0,35	0,23	0,17	0,12	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03
0,70	7,85	6,16	4,83 5,07	SGN	29,32	13,05	7,34	4,70	3,26	2,40	1,84	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46
				SGU L/150	29,32	12,05	5,23	2,72	1,57	0,99	0,67	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,12	0,10	0,08
				SGU L/200	29,32	9,29	3,98	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,26	0,19	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	20,78	6,28	2,65	1,36	0,79	0,50	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
0,75	8,41	6,60	5,28 5,43	SGN	32,62	14,52	8,17	5,23	3,63	2,67	2,04	1,61	1,31	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51
				SGU L/150	32,62	13,18	5,69	2,91	1,69	1,06	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09
				SGU L/200	32,62	10,09	4,26	2,19	1,27	0,80	0,53	0,38	0,27	0,21	0,16	0,12	0,10	0,08	0,07
				SGU L/300	22,57	6,73	2,84	1,46	0,84	0,53	0,36	0,25	0,18	0,14	0,11	0,08	0,07	0,05	0,04

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-20 PLUS STŘECHA																		
S 250 GD				Nosník dvojitý														
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]													
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,19 3,62	SGN	10,72	5,67	3,55	2,36	1,69	1,27	0,99	0,80	0,65	0,55	0,47	0,40	0,35	0,30	0,27
				SGU L/150	10,72	5,67	3,55	2,36	1,69	1,27	0,99	0,76	0,56	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14
				SGU L/200	10,72	5,67	3,55	2,36	1,69	1,21	0,83	0,59	0,43	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11
				SGU L/300	10,72	5,67	3,55	2,23	1,32	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07
0,70	7,85	6,16	4,83 5,07	SGN	18,66	9,93	6,21	4,15	2,97	2,24	1,75	1,41	1,17	0,97	0,82	0,70	0,60	0,53	0,46
				SGU L/150	18,66	9,93	6,21	4,15	2,97	2,24	1,60	1,12	0,82	0,62	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20
				SGU L/200	18,66	9,93	6,21	4,15	2,84	1,79	1,20	0,84	0,61	0,46	0,36	0,28	0,22	0,18	0,15
				SGU L/300	18,66	9,93	6,21	3,27	1,89	1,19	0,80	0,56	0,41	0,31	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10
0,75	8,41	6,60	5,28 5,43	SGN	20,92	11,15	6,97	4,66	3,34	2,52	1,98	1,57	1,28	1,06	0,89	0,76	0,66	0,57	0,50
				SGU L/150	20,92	11,15	6,97	4,66	3,34	2,52	1,71	1,20	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,21
				SGU L/200	20,92	11,15	6,97	4,66	3,04	1,92	1,28	0,90	0,66	0,49	0,38	0,30	0,24	0,20	0,16
				SGU L/300	20,92	11,15	6,82	3,50	2,03	1,28	0,86	0,60	0,44	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11

T-20 PLUS STŘECHA																		
S 250 GD				Trojitý nosník														
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]													
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,19 3,62	SGN	12,91	6,87	4,31	2,93	2,10	1,58	1,23	0,99	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33
				SGU L/150	12,91	6,87	4,31	2,93	1,92	1,23	0,84	0,60	0,44	0,33	0,26	0,21	0,17	0,13	0,11
				SGU L/200	12,91	6,87	4,31	2,51	1,49	0,95	0,65	0,46	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08
				SGU L/300	12,91	6,87	3,09	1,67	0,99	0,63	0,43	0,31	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06
0,70	7,85	6,16	4,83 5,07	SGN	22,46	12,03	7,58	5,14	3,70	2,78	2,18	1,75	1,44	1,21	1,02	0,87	0,75	0,66	0,58
				SGU L/150	22,46	12,03	7,58	5,05	2,98	1,88	1,26	0,88	0,64	0,48	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16
				SGU L/200	22,46	12,03	7,39	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12
				SGU L/300	22,46	11,33	4,94	2,57	1,49	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08
0,75	8,41	6,60	5,28 5,43	SGN	25,18	13,50	8,52	5,79	4,14	3,13	2,45	1,96	1,59	1,32	1,11	0,95	0,82	0,72	0,63
				SGU L/150	25,18	13,50	8,52	5,51	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17
				SGU L/200	25,18	13,50	8,05	4,13	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13
				SGU L/300	25,18	12,37	5,37	2,75	1,59	1,00	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08

T-20 PLUS STŘECHA																		
S 280 GD				Nosník														
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]													
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,07 3,61	SGN	18,82	8,38	4,71	3,02	2,10	1,54	1,18	0,93	0,75	0,62	0,52	0,45	0,39	0,34	0,29
				SGU L/150	18,82	7,67	3,36	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07	0,06
				SGU L/200	18,82	5,97	2,60	1,36	0,80	0,51	0,34	0,24	0,18	0,13	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04
				SGU L/300	13,37	4,15	1,80	0,93	0,55	0,35	0,23	0,17	0,12	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03
0,70	7,85	6,16	4,81 5,07	SGN	32,08	14,28	8,03	5,14	3,57	2,63	2,01	1,59	1,29	1,06	0,89	0,76	0,66	0,57	0,50
				SGU L/150	32,08	12,05	5,23	2,72	1,57	0,99	0,67	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,12	0,10	0,08
				SGU L/200	29,76	9,29	3,98	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,26	0,19	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	20,78	6,28	2,65	1,36	0,79	0,50	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
0,75	8,41	6,60	5,26 5,43	SGN	35,72	15,90	8,95	5,73	3,98	2,92	2,24	1,77	1,43	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56
				SGU L/150	35,72	13,18	5,69	2,91	1,69	1,06	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09
				SGU L/200	32,62	10,09	4,26	2,19	1,27	0,80	0,53	0,38	0,27	0,21	0,16	0,12	0,10	0,08	0,07
				SGU L/300	22,57	6,73	2,84	1,46	0,84	0,53	0,36	0,25	0,18	0,14	0,11	0,08	0,07	0,05	0,04

T-20 PLUS STŘECHA																		
S 280 GD				Nosník dvojitý														
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]													
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,07 3,61	SGN	11,61	6,14	3,84	2,57	1,84	1,38	1,08	0,87	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29
				SGU L/150	11,61	6,14	3,84	2,57	1,84	1,38	1,06	0,76	0,56	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14
				SGU L/200	11,61	6,14	3,84	2,57	1,84	1,21	0,83	0,59	0,43	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11
				SGU L/300	11,61	6,14	3,84	2,23	1,32	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07
0,70	7,85	6,16	4,81 5,07	SGN	20,18	10,74	6,74	4,51	3,23	2,44	1,90	1,53	1,26	1,06	0,90	0,78	0,67	0,58	0,51
				SGU L/150	20,18	10,74	6,74	4,51	3,23	2,38	1,60	1,12	0,82	0,62	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20
				SGU L/200	20,18	10,74	6,74	4,51	2,84	1,79	1,20	0,84	0,61	0,46	0,36	0,28	0,22	0,18	0,15
				SGU L/300	20,18	10,74	6,37	3,27	1,89	1,19	0,80	0,56	0,41	0,31	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10
0,75	8,41	6,60	5,26 5,43	SGN	22,62	12,05	7,57	5,07	3,63	2,74	2,14	1,73	1,42	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56
				SGU L/150	22,62	12,05	7,57	5,07	3,63	2,55	1,71	1,20	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,21
				SGU L/200	22,62	12,05	7,57	5,07	3,04	1,92	1,28	0,90	0,66	0,49	0,38	0,30	0,24	0,20	0,16
				SGU L/300	22,62	12,05	6,82	3,50	2,03	1,28	0,86	0,60	0,44	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T-20 PLUS STŘECHA																			
S 280 GD				Trojitý nosník															
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,07 3,61	SGN	13,97	7,44	4,67	3,19	2,28	1,71	1,34	1,07	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,36
				SGU L/150	13,97	7,44	4,67	3,19	1,92	1,23	0,84	0,60	0,44	0,33	0,26	0,21	0,17	0,13	0,11
				SGU L/200	13,97	7,44	4,67	2,51	1,49	0,95	0,65	0,46	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08
				SGU L/300	13,97	7,11	3,13	1,67	0,99	0,63	0,43	0,31	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06
0,70	7,85	6,16	4,81 5,07	SGN	24,27	13,00	8,20	5,58	4,00	3,03	2,36	1,90	1,57	1,31	1,12	0,97	0,84	0,73	0,64
				SGU L/150	24,27	13,00	8,20	5,05	2,98	1,88	1,26	0,88	0,64	0,48	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16
				SGU L/200	24,27	13,00	7,39	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12
				SGU L/300	24,27	11,33	4,94	2,57	1,49	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08
0,75	8,41	6,60	5,26 5,43	SGN	27,21	14,59	9,21	6,27	4,51	3,39	2,66	2,14	1,77	1,47	1,24	1,06	0,92	0,80	0,70
				SGU L/150	27,21	14,59	9,21	5,51	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17
				SGU L/200	27,21	14,59	8,05	4,13	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13
				SGU L/300	27,21	12,37	5,37	2,75	1,59	1,00	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08

T-20 PLUS STŘECHA																			
S 320 GD				Nosník															
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,05 3,56	SGN	20,88	9,29	5,23	3,35	2,33	1,71	1,31	1,03	0,84	0,69	0,58	0,50	0,43	0,37	0,33
				SGU L/150	20,88	7,67	3,36	1,76	1,04	0,66	0,45	0,32	0,23	0,18	0,14	0,11	0,09	0,07	0,06
				SGU L/200	18,84	5,97	2,60	1,36	0,80	0,51	0,34	0,24	0,18	0,13	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04
				SGU L/300	13,37	4,15	1,80	0,93	0,55	0,35	0,23	0,17	0,12	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03
0,70	7,85	6,16	4,78 5,07	SGN	35,64	15,86	8,93	5,72	3,97	2,92	2,23	1,76	1,43	1,18	0,99	0,85	0,73	0,64	0,56
				SGU L/150	35,64	12,05	5,23	2,72	1,57	0,99	0,67	0,47	0,34	0,26	0,20	0,16	0,12	0,10	0,08
				SGU L/200	29,76	9,29	3,98	2,04	1,18	0,74	0,50	0,35	0,26	0,19	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06
				SGU L/300	20,78	6,28	2,65	1,36	0,79	0,50	0,33	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
0,75	8,41	6,60	5,23 5,43	SGN	39,72	17,68	9,95	6,37	4,42	3,25	2,49	1,97	1,59	1,32	1,11	0,94	0,81	0,71	0,62
				SGU L/150	39,72	13,18	5,69	2,91	1,69	1,06	0,71	0,50	0,36	0,27	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09
				SGU L/200	32,62	10,09	4,26	2,19	1,27	0,80	0,53	0,38	0,27	0,21	0,16	0,12	0,10	0,08	0,07
				SGU L/300	22,57	6,73	2,84	1,46	0,84	0,53	0,36	0,25	0,18	0,14	0,11	0,08	0,07	0,05	0,04

T-20 PLUS STŘECHA																			
S 320 GD				Nosník dvojitý															
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,05 3,56	SGN	12,75	6,75	4,22	2,85	2,03	1,53	1,19	0,96	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32
				SGU L/150	12,75	6,75	4,22	2,85	2,03	1,53	1,06	0,76	0,56	0,43	0,33	0,26	0,21	0,17	0,14
				SGU L/200	12,75	6,75	4,22	2,85	1,87	1,21	0,83	0,59	0,43	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11
				SGU L/300	12,75	6,75	4,16	2,23	1,32	0,84	0,57	0,40	0,29	0,22	0,17	0,13	0,11	0,09	0,07
0,70	7,85	6,16	4,78 5,07	SGN	22,12	11,78	7,40	4,97	3,56	2,68	2,10	1,69	1,39	1,16	0,99	0,86	0,74	0,65	0,57
				SGU L/150	22,12	11,78	7,40	4,97	3,56	2,38	1,60	1,12	0,82	0,62	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20
				SGU L/200	22,12	11,78	7,40	4,90	2,84	1,79	1,20	0,84	0,61	0,46	0,36	0,28	0,22	0,18	0,15
				SGU L/300	22,12	11,78	6,37	3,27	1,89	1,19	0,80	0,56	0,41	0,31	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10
0,75	8,41	6,60	5,23 5,43	SGN	24,79	13,22	8,31	5,58	4,00	3,02	2,36	1,90	1,56	1,31	1,12	0,96	0,83	0,72	0,64
				SGU L/150	24,79	13,22	8,31	5,58	4,00	2,55	1,71	1,20	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,21
				SGU L/200	24,79	13,22	8,31	5,25	3,04	1,92	1,28	0,90	0,66	0,49	0,38	0,30	0,24	0,20	0,16
				SGU L/300	24,79	13,22	6,82	3,50	2,03	1,28	0,86	0,60	0,44	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11

T-20 PLUS STŘECHA																			
S 320 GD				Trojitý nosník															
Tloušťka	A_{brutto}	Hmotnost	J_x (min/max)	Mezní stav	Přípustné stálé zatížení q [kN/m2] rovnoměrné rozložení při rozpětí L [m]														
[mm]	[cm^2/m]	[kg/m^2]	[cm^4/m]		0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,50	5,61	4,40	3,05 3,56	SGN	15,33	8,17	5,13	3,53	2,52	1,89	1,48	1,19	0,97	0,82	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40
				SGU L/150	15,33	8,17	5,13	3,19	1,92	1,23	0,84	0,60	0,44	0,33	0,26	0,21	0,17	0,13	0,11
				SGU L/200	15,33	8,17	4,67	2,51	1,49	0,95	0,65	0,46	0,34	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08
				SGU L/300	15,33	7,11	3,13	1,67	0,99	0,63	0,43	0,31	0,23	0,17	0,13	0,10	0,08	0,07	0,06
0,70	7,85	6,16	4,78 5,07	SGN	26,60	14,26	8,99	6,16	4,41	3,33	2,60	2,10	1,72	1,44	1,23	1,06	0,93	0,81	0,71
				SGU L/150	26,60	14,26	8,99	5,05	2,98	1,88	1,26	0,88	0,64	0,48	0,37	0,29	0,23	0,19	0,16
				SGU L/200	26,60	14,26	7,39	3,85	2,23	1,41	0,94	0,66	0,48	0,36	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12
				SGU L/300	26,60	11,33	4,94	2,57	1,49	0,94	0,63	0,44	0,32	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08
0,75	8,41	6,60	5,23 5,43	SGN	29,81	16,00	10,10	6,91	4,96	3,75	2,93	2,35	1,94	1,63	1,39	1,20	1,04	0,90	0,79
				SGU L/150	29,81	16,00	10,10	5,51	3,19	2,01	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,31	0,25	0,20	0,17
				SGU L/200	29,81	16,00	8,05	4,13	2,39	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,24	0,19	0,15	0,13
				SGU L/300	29,81	12,37	5,37	2,75	1,59	1,00	0,67	0,47	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287